

FOBOS® Z-LAK



- ✓ klasa nierozprzestrzenienia ognia (NRO) dla drewnianych elewacji
- ✓ klasa niezapalności dla pokryć dachowych z gontów B_{roof}{t1}
- ✓ łatwość użycia
- ✓ konsystencja dostosowana do gładkich powierzchni

- niezapalność drewna
- odporny na warunki zewnętrzne
- 5 lat trwałości zabezpieczenia



ZASTOSOWANIE

- przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych znajdujących się na zewnątrz budynków
- w szczególności do zabezpieczania elewacji drewnianych, drewnianych podbitek oraz układów dachowych wykonanych z gontów
- półmatowa powłoka wg kolorystyki producenta
- do użytku powszechnego (smarowanie, natrysk)

NORMA ZUŻYCIA PREPARATU

Stosować w ilości 0,29 litra wyrobu / m² powierzchni drewna.

Wydajność:

5 litrów FOBOS® Z-LAK - 17,5 m² powierzchni drewna.

IMPREGNACJA

FOBOS® Z-LAK jest wyrobem gotowym do użycia. Nie należy go rozcieńczać. Zawartość opakowania należy starannie wymieszać przed użyciem.

Impregnację ogniochronną środkiem można prowadzić metodami powierzchniowymi poprzez smarowanie pędzlem, wałkiem lub natrysk.

Zabieg należy powtarzać 2 lub 3-krotnie aż do naniesienia ilości wymaganej zgodnie z normą zużycia. Odstępny czasowe między kolejnymi aplikacjami zależą od gatunku, wilgotności drewna, czy warunków otoczenia.



Chroni przed ogniem
(do zastosowań zewnętrznych)

TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Trwałość zabezpieczenia wykonanego lakierem ogniochronnym FOBOS® Z-LAK w warunkach zewnętrznych wynosi 5 lat. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

W temperaturze ok. 20°C drugą warstwę lakieru można nakładać po 5-6 godzinach, trzecią po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw.

Po wyschnięciu FOBOS® Z-LAK tworzy półmatową powłokę według kolorystyki producenta. Ostateczna grubość powłoki powinna wynosić nie mniej niż 70µm.

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć pod silnym strumieniem wody.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu